



PEWE Weidlich GmbH
Bauzubehör
Buchenstrasse 11
D-72290 Lossburg-Betzweiler

Fon 07455/93806-0
Fax 07455/93806-99
www.pewe-weidlich.de
info@pewe-weidlich.de

TECHNISCHES MERKBLATT **PEWE Sprüh-Haftbrücke** **Airless spritzbar**

Spezialhaftbrücke für Gipsputze auf nicht saugende Untergründe im Innenbereich.

Eigenschaften Gebrauchsfertige Spezialgrundierung zur Haftvermittlung von Gipsputzen auf nicht saugenden Untergründen im Innenbereich. Zur besseren Erkennung grundierter Flächen rötlich eingefärbt. **Schnell trocknend.**

Anwendung Untergrundvorbereitung zur Beschichtung mit Gipsputzen im Innenbereich: wie z.B. Betonflächen (max. Restfeuchte 3 Masse-%), Kalksandstein, Ziegelmauerwerk, Porenbeton, Polystyrol Dämmplatten u. ä.

Technische Daten

<u>Bindemittelbasis:</u>	Styolacrylat-Dispersion
<u>Glanzgrad:</u>	matt
<u>Farbe:</u>	rötlich eingefärbt
<u>Spez. Gewicht:</u>	ca. 1,47 g/cm ³ (Dichte)
<u>pH-Wert:</u>	ca. 8,5
<u>Verbrauch:</u>	ca. 150 - 180 g/m ² pro Anstrich.
<u>Trockenzeiten:</u>	überarbeitbar nach ca. 2-5 Stunden, Objekt-/ Temperatur abhängig.
<u>Verdünnung:</u>	gebrauchsfertig, nicht verdünnbar!
<u>Gebindegröße:</u>	20 kg Eimer
<u>Reinigung:</u>	Die Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser gründlich reinigen.
<u>VOC-Gehalt:</u>	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat.h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC
<u>Lagerung:</u>	Kühl, jedoch frostfrei. In vollen und gut geschlossenen Original- gebinden 12 Monate. Die Lagerung bei einer Temperatur über +30 °C und unter +5 °C ist zu vermeiden. Material vor starker Sonneneinstrahlung und Frost schützen.



Untergrund Der Untergrund muss tragfähig, eben, sauber, fett-, staub-, ölfrei und trocken, frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Nicht zu bearbeitende Flächen sind zu schützen. Sandende und stark saugende Untergründe sind mit PEWE-Tiefengrund LF Konzentrat zu festigen.

Verarbeitung Material unverdünnt mit Flächenstreicher, Rolle oder Airless-Gerät gleichmäßig auftragen. Bevor geputzt wird muss die Sprüh-Haftbrücke ausgetrocknet sein. Maximale Schichtstärke des Gipsputzes 15mm (Gefahr des Abrutschen des Materials). Negative Wassereinwirkung kann zur Ablösung führen.

Sicherheitshinweis Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in Kinderhände gelangen.

Artikel-Nummer: 12150 (24 Gebinde pro Palette)



Stand 02/2016

Mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.