

ACCOR SPERRGRUND

gebrauchsfertig, für innen und außen

Lösemittelfreie gebrauchsfertige Grundierung für unsichere Untergründe im Innen- und Außenbereich

EIGENSCHAFTEN

Accor Sperrgrund ist ein spezieller Voranstrich zum Grundieren von Gipskarton-, Fermacell-, Hartfaser- und Spanplatten sowie anderer zum Durchschlagen neigender Untergründe vor nachfolgenden Oberputzbeschichtungen z.B. Kunstharz- bzw. mineralische Putze (nicht für Putze mit Silikatanteilen). Diese wässrige Emulsion besitzt zur Haftung Quarzsand und ist weiss pigmentiert. Dadurch wird ein haftender Untergrund auf alten und neuen Flächen erzielt. Bei allen Holzuntergründen sind Vorversuche zu machen! Da Holzuntergründe generell schwierige Untergründe sind, kann eine Gewährleistung für spätere Putzabrisse nicht gegeben werden. Aufgrund der hohen PH-Werte von Silikatputzen ist diese Grundierung dafür nicht geeignet.

TECHNISCHE DATEN

<u>Spez. Gewicht:</u>	ca. 1,4 g/cm ³ (Dichte)
<u>pH-Wert:</u>	ca. 8,5
<u>Inhaltsstoffe:</u>	Acrylat, Titandioxid/Calciumcarbonat
<u>Farbe:</u>	weiss - matt
<u>Verarbeitung:</u>	streichen, rollen, spritzen
<u>Verbrauch:</u>	ca. 200g/m ² (= ca. 140ml/m ²) je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
<u>Verdünnbarkeit:</u>	20% mit Wasser (nur als Voranstrich bei 2-maligem Anstrich)
<u>Verarbeitungstemp.:</u>	nicht unter +5° C (Luft und Untergrund) verarbeiten
<u>Überstreichbarkeit:</u>	nach mind. 12 Stunden pro Anstrich
<u>Gebindegrösse:</u>	10 kg/PP-Eimer oder 5 kg/PP-Eimer
<u>Reinigung:</u>	Die Arbeitsgeräte sind sofort nach Gebrauch mit Wasser gründlich zu reinigen.
<u>Lagerung:</u>	Kühl, aber frostfrei lagern. Lagerung bei über +30° C bzw. unter +5° C ist zu vermeiden.
<u>Lagerzeit:</u>	In vollen Originalgebinden ca. 12 Monate bei entsprechender Lagerung.
<u>VOC-Gehalt:</u>	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. h) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; 1,2-Benzisothiazolin-3-on.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in Kinderhände gelangen.
Berührungen mit Augen und der Haut vermeiden.



VERARBEITUNGSHINWEISE

Die Untergründe müssen sauber, trocken und tragfähig sein. Lose sitzende Altanstriche und Putzteile sind zu entfernen, Verfärbungen durch Lignin, Phenolharz oder ähnliche Substanzen sind vorher abzubürsten bzw. zu entfernen. Accor Sperrgrund wird mit den handelsüblichen Werkzeugen gestrichen, gerollt oder gespritzt. Vor der Verarbeitung muss der Accor Sperrgrund gründlich aufgerührt werden. Im Einzelfall kann ein 2-maliger Anstrich unverdünnt erforderlich sein (Einzelpfahrungen durchführen). Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen.

SPACHTELFLÄCHEN

Spachtelflächen nachschleifen, gründlich entstauben und mit max. 20% Wasser verdünnten Accor Sperrgrund vorstreichen. Verarbeitung und Trocknung keinesfalls unter +5° C (Wand und Umluft). Trocknung ca. 12 Stunden je nach Witterung. Rückstände von altem Tapetenkleister sind zu entfernen.

GIPSKARTONPLATTEN

Vor dem Putzauftrag bei neuen GK-Platten muss die komplette Fläche (auch die verspachtelten Flächen) einen Voranstrich mit 20% verdünntem Accor Sperrgrund erhalten. Nach der vorgeschriebenen Trockenzeit wird Accor unverdünnt und vollflächig gestrichen. Bei alten oder vergilbten GK-Platten muss die komplette Fläche mit PEWE-Tiefengrund-Konzentrat vorbehandelt werden. Auch hier wird Accor Sperrgrund nach der Trockenzeit unverdünnt und vollflächig gestrichen.

Stand 01/2022 Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

