


## DRAHTRICHTWINKEL APA

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Typ APA ist verzinkt und punktgeschweisst. In erster Linie dienen diese ungleichschenkligen Drahtrichtwinkel, der konstruktiven Eckarmierung. Diese wirkt kraftschlüssig nach beiden Seiten der Mauerung links und rechts von der Kante. Die Drahtkonstruktion ermöglicht eine maximale Mörteldurchdringung, und sie lassen sich vollständig mit dem Grundputz ausspritzen. Nach dem Abziehen entsteht eine stabile Kante. Durch den Vollquerschnitt des Kantendrahtes entsteht keine Schwitzwasserbildung und somit wird die Korrosionsgefahr minimiert. Die gute Qualität der starken Verzinkung gewährt eine erhöhte Sicherheit gegen Korrosion. Zeitersparnis durch einfache und schnelle Verarbeitung.

Die verzinkten Drahtrichtwinkel Typ APA sind nur zur Verwendung bei mineralischen Putzen geeignet.

Der Einsatz von APA bei Ecken und Kanten sorgt für eine klare Linienführung im Außenbereich. Bei Fenster- und Türleibungen, die exakt auszuführen sind, wird er für den Neubau und Rekonstruktionsarbeiten eingesetzt.



Vorbereitung des Untergrundes: Es muss ein sauberer, tragfähiger und trockener Putzgrund hergestellt werden. Generell und vor allem bei Mischmauerwerk sind Restfeuchte und Ausblühungen zu beachten.

Putzüberdeckung: mind. in Kornstärke, 3 mm ab Kantendraht. Bei Oberputzen <3 mm muss der Kantendraht komplett mit Putz überdeckt und nicht mehr erkennbar sein.

### TECHNISCHE DATEN

Verzinkung:	alle Drähte >200 g/m <sup>2</sup>
Drahtstärke:	1,40 mm
Öffnungswinkel:	50°/75°
Zugfestigkeit:	>350 N/mm <sup>2</sup>
Schenkellänge:	62 x 28 mm



Artikel-Nr.	Ausführung		Verpackungseinheit	
12641	2,60 m	40 Stäbe = 104 m	104 m/Ktn	40 Ktn/Pal
12642	2,95 m	40 Stäbe = 118 m	118 m/Ktn	40 Ktn/Pal

Stand 01/2021

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben Ihre Gültigkeit. Für die Güte unseres Materials garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Untergründe und Anwendungsverhältnisse können wir jedoch keine Haftung für das Verarbeitungsergebnis übernehmen. Wir empfehlen deshalb, durch Eigenversuche die jeweilige Anwendung zu überprüfen.

